Teknisk datablad for Krympeplast – 150my, 6x50m

Krympeplast på rull à 6x50m i 150my tykkelse. Perfekt for lettere pakkejobber, transport eller midlertidig lagring.



Materiale	LDPE film white UV 1 year.
Tetthet (g/cm 3)	0.92 ± 5% g/cm 3
Tykkelse	150my (±15%)
Bredde (mm)	6000mm (-0,+150mm)
Vekt	41,5kg pr rull

Mekaniske egenskaper:

	Real	Method
Tear Strength σR	MD 18 Mpa TD 18 Mpa	ISO 527-3 500 mm/min
Elongation at break, εR	MD 500 % TD 600%	ISO 527-3 500 mm/min
Thermal shrinkage	MD 55% TD 10%	
Shrinkage temperature	160-230˚C	

Krympeplasten lagres tørt, borte fra direkte sollys i temperaturer mellom 15-30˚C, relativ luftfuktighet mellom 40-65% og minst 1 meter fra varmekilder. Før bruk anbefales det å oppbevare plasten i brukstemperatur i minst 24 timer.

Reál Marine AS
Risavika Havnering 321
4056 Tananger
NO980337685MVA

www.realmarine.no
post@realmarine.no
tlf: +47 51 94 47 00