Interflon Fin Grease (Aerosol)

Transparent universalt sprayfett med Teflon®

Produktbeskrivelse

Transparent universalt fett med Teflon®. For betydelig redusering av friksjon, slitasje og vedlikeholdskostnader. For bruk i industrien, næringsmiddelindustrien og mange andre bransjer. Beskytter mot vann og forurensninger, motstandsdyktig mot damp, transparent og luktfri.
Alle ingredienser benyttet i dette produktet imøtekommer kravene til FDA for "tilfeldig kontakt med matvarer ".
Fin Grease er oppført av NSF i henhold til DIN V 10517 for bruksområder der tilfeldig kontakt med matvarer kan forekomme (NSF-H1) med registreringsnummer 123184.

Anvendelse

For smøring av maskindeler som lagre, glidebaner, tannhjul, akslinger, kronhjul, spindler, kabler, hengsler, beltetenner, låsebolter, ventiler og mange andre deler. Spesielt velegnet til smøring for tunge belastninger.

Fordeler

- Motstandsdyktig mot vann og damp opp til 150°C
- Farge: hvit
- Motstår høye belastninger opp til 250 kg/mm2 ved lavt turtall
- Inneholder Teflon® for smøreegenskap
- Etterlater ingen flekker
- Varig smøring

Bruksanvisning

Rystes godt før bruk. Påfør et tynt sjikt.

Sikkerhetsopplysninger

Produktet er klassifisert og merket i henhold til EU direktiver / Ordningen for Farlige Stoffer.
Se Sikkerhetsdatablad.

Pakking

Se vår gjeldende artikkelliste.

Transportopplysninger

Se Sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Basiskomponenter:	Blanding av medisinsk hvit olje, polybutan, Teflon®, løsemiddel og additiver, drivmiddel
Temperaturområde:	-20°C opp til 150°C
Farge:	Hvit
Lukt:	Karakteristisk
N.L.G.I. ASTM D217 :	2
Oppnådd penetrasjon (60 slag)	285

Valsestabilitet ASTM D1831 / DIN 51804:	
Drypp-punkt ASTM D2265 / DIN 51801:	Ingen
Densitet ved 20°C ASTM D1475:	0.94 g/ml (fett)
Baseoljens viskositet ved 40°C ASTM D445:	400
Viskositetsindeks ASTM D2270 :	105
SKF Emcor destillert vann DIN 51802 :	1-2
SKF Emcor saltvann DIN 51802 :	n.a.
Kobberkorrosjon ASTM D4048 / DIN 51811 :	1b
Vannutvasking ASTM D1264 :	1.5%
Vannmotstand DIN 51807 :	1
Oksidasjonsmotstand DIN 51808 :	n.a.
DN-faktor:	250.000
Lagringstid:	4 år**
Aerosol:	
Damptrykk ved 20°C :	4,2 bar
Drivmiddel:	Propan / Butan

** Anvendbar tid for produktet når oppbevart i romtemperatur i original og uåpnet emballasje

INTERFLON B.V., P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / www.interflon.com

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er kun ment som generell informasjon mht. våre produkter og bruksområder. Informasjonen er ikke ment som garanti for bestemte produktegenskaper eller hvorvidt produktene er egnet for en spesiell anvendelse. Det må tas hensyn til eventuelle varemerke- elle patentrettigheter. Kvaliteten av våre produkter garanteres innenfor rammen av generelle salgsvilkår.
Teflon® registrert varemerke for E.I. Dupont de Nemours
Interflon® registrert varemerke for Interflon bv
Interflon referansenr.: NOT80130 05-10-2011